Б’ЮТІФІЛ-Балк Ресторейтів

Реставраційний матеріал (шприц)

Реставраційний пломбувальний матеріал, що виділяє фтор і вноситься однією порцією

Б’ЮТІФІЛ-Балк Ресторейтів – це фотополімерний, рентгеноконтрастний, реставраційний матеріал. Його основним призначенням є реставрування жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню. Матеріал можна наносити шарами завтовшки 4 мм.

ВІДТІНКИ

універсальний (U), A

СКЛАД

Bis-GMA, UDMA, Bis-MPEPP, TEGDMA, наповнювач S-PRG на основі фторборалюмінійсилікатного скла, ініціатор полімеризації, барвники та ін.

ПОКАЗАННЯ

Прямі реставрації для жувальних зубів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Не використовуйте цей виріб для лікування пацієнта, якщо відомо, що він має алергією на цей матеріал та/або на мономер метакрилату.
2. Якщо відомо, що лікар має алергію на цей матеріал та/або мономер метакрилату, він повинен не користуватися ним.
3. Не використовуйте канюлі повторно.
4. Якщо під час використання цього матеріалу в пацієнта або лікаря виникне подразнення або інші алергічні реакції, негайно припиніть використання та зверніться по медичну допомогу.
5. Щоб не допустити підвищення чутливості до цього матеріалу, необхідно надягнути медичні (стоматологічні) рукавички та захисні окуляри. У разі випадкового потрапляння на м'які тканини ротової порожнини або шкіру негайно промокніть ватним тампоном, змоченим у спирті, та промийте великою кількістю води. Медичні (стоматологічні) рукавички забезпечують певний захист від прямого контакту з цим матеріалом, але деякі мономери можуть дуже швидко проникнути крізь рукавички та потрапити на шкіру. Отже, у разі потрапляння матеріалу навіть на рукавички, негайно зніміть їх та вимийте руки великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря.
6. Цим матеріалом мають користуватися лише спеціалісти в галузі стоматології.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

1. Очищення поверхні зуба

Ретельно очистьте поверхню зуба від нальоту.

2. Вибір відтінку

Поки зуб вологий, виберіть необхідний відтінок зубів за допомогою шкали.

3. Препарування порожнини

Відпрепаруйте порожнину стандартним методом.

4. Ізоляція

Захистіть робочу зону від контамінації, наприклад, за допомогою кофердама.

5. Встановлення матриці

Встановіть матрицю, якщо порожнина включає апроксимальну зону. Дотримуйтесь інструкції з використання матриці, яка надана її виробником.

6. Захист пульпи

Якщо пульпа відкрита, або уражена зона розташована близько до пульпи, покрийте пульпу, наприклад, гідроксидом кальцію.

7. Нанесення адгезиву

Нанесіть адгезив для дентину відповідно до інструкції з використання, наданої виробником.

8. Нанесення текучого матеріалу

Для оптимальної адаптації відпрепарованого зуба нанесіть текучій реставраційний матеріал як лайнер.

9. Нанесення

Видавіть достатню кількість матеріалу Б’ЮТІФІЛ-Балк Ресторейтів зі шприца на блокнот. Внесіть видавлений матеріал у порожнину відповідним інструментом і надайте йому необхідну форму. У разі використання капсули, вставте капсулу в диспенсер (наприклад, у Б’ЮТІФІЛ Тіп Диспенсер), щоб ввести матеріал безпосередньо в порожнину. З капсули матеріал також можна нанести на блокнот, а потім — внести його в порожнину відповідним інструментом. У разі глибшої порожнини наносьте матеріал шарами по 4 мм.

- Акуратно тримайте диспенсер і повільно видавлюйте матеріал. Через надмірний тиск капсула може розірватися або вилетіти з диспенсера.

10. Полімеризація

Засвітіть кожний шар (завтовшки до 4 мм) стоматологічною полімеризаційною лампою. Якщо необхідно відновити велику ділянку, поділіть її на декілька зон для полімеризації.

Глибина полімеризації	Галогенова полімериза-ційна лампа	Світлодіодна полімеризаційна лампа
4 мм	20 секунд	10 секунд

- Галогенова полімеризаційна лампа

BEAUTIFIL-Bulk Restorative

Restorative material (syringe)

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Поки зуб вологий, виберіть необхідний відтінок зубів за допомогою шкали.

3. Препарування порожнини

Відпрепаруйте порожнину стандартним методом.

4. Ізоляція

Захистіть робочу зону від контамінації, наприклад, за допомогою кофердама.

5. Встановлення матриці

Встановіть матрицю, якщо порожнина включає апроксимальну зону. Дотримуйтесь інструкції з використання матриці, яка надана її виробником.

6. Захист пульпи

Якщо пульпа відкрита, або уражена зона розташована близько до пульпи, покрийте пульпу, наприклад, гідроксидом кальцію.

7. Нанесення адгезиву

Нанесіть адгезив для дентину відповідно до інструкції з використання, наданої виробником.

8. Нанесення текучого матеріалу

Для оптимальної адаптації відпрепарованого зуба нанесіть текучій реставраційний матеріал як лайнер.

9. Нанесення

Видавіть достатню кількість матеріалу Б’ЮТІФІЛ-Балк Ресторейтів зі шприца на блокнот. Внесіть видавлений матеріал у порожнину відповідним інструментом і надайте йому необхідну форму. У разі використання капсули, вставте капсулу в диспенсер (наприклад, у Б’ЮТІФІЛ Тіп Диспенсер), щоб ввести матеріал безпосередньо в порожнину. З капсули матеріал також можна нанести на блокнот, а потім — внести його в порожнину відповідним інструментом. У разі глибшої порожнини наносьте матеріал шарами по 4 мм.

- Акуратно тримайте диспенсер і повільно видавлюйте матеріал. Через надмірний тиск капсула може розірватися або вилетіти з диспенсера.

10. Полімеризація

Засвітіть кожний шар (завтовшки до 4 мм) стоматологічною полімеризаційною лампою. Якщо необхідно відновити велику ділянку, поділіть її на декілька зон для полімеризації.

Глибина полімеризації	Галогенова полімериза-ційна лампа	Світлодіодна полімеризаційна лампа
4 мм	20 секунд	10 секунд

- Галогенова полімеризаційна лампа

Довжина хвилі: 400-500 нм, інтенсивність випромінювання: ≥ 500 мВт/см^2

- Світлодіодна полімеризаційна лампа

Довжина хвилі: 440-490 нм, інтенсивність випромінювання: ≥ 1000 мВт/см^2

11. Фінірування та полірування

Після полімеризації здійсніть контурування, фінірування та полірування стандартним методом.

ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Використовуйте стоматологічну полімеризаційну лампу з технічними характеристиками, еквівалентними тим, що зазначені вище. Якщо технічні характеристики лампи відрізняються від рекомендованих характеристик, необхідно дотримуватись інструкції з використання такого пристрою, щоб якісно засвітити матеріал Б'ЮТІФІЛ-Балк Ресторейтів.

2. Лікар повинен надягнути захисні окуляри або користуватися захисним щитком, щоб не дивитися безпосередньо на світло полімеризаційної лампи. Лікар також має подбати про захист очей пацієнта від прямого світла лампи.

3. Щоб не допустити перехресної контамінації, щоразу після використання обробляйте шприц спиртом. Потім — щільно закрийте ковпачок. Стежте за тим, щоб спирт не потрапив у матеріал.

4. Щоб не допустити перехресної контамінації, щоразу після використання обробляйте полімеризаційну лампу спиртом.

5. Не користуйтеся матеріалами, що містять евгенол, адже вони можуть завадити полімеризації або адгезії матеріалу.

6. Щоразу після використання щільно закривайте ковпачок.

7. Видавлений на блокнот матеріал необхідно захищати від навколишнього освітлення за допомогою спеціального щитка, щоб полімеризація матеріалу не почалася передчасно.

8. Кожну канюлю необхідно використовувати для лікування лише одного пацієнта й утилізовувати після використання, щоб уникнути перехресної контамінації.

9. У разі внесення матеріалу безпосередньо в порожнину простерилізуйте диспенсер перед і після використання.

10. Дотримуйтесь інструкцій з використання кожного стоматологічного матеріалу або інструмента, який використовується разом із цим виробом (наприклад, Б'ЮТІФІЛ Тіп Диспенсер).

11. Якщо матеріал зберігається в холодильній камері, використовуйте його тільки після того, як він нагріється до кімнатної температури.

12. Не використовуйте цей виріб для здійснення будь-яких дій, окрім передбачених цією інструкцією з використання.

13. Використайте цей матеріал до закінчення терміну придатності, вказаного на пакувальних матеріалах і на контейнері.

(Приклад: РРРР-ММ-ДД --> рік, місяць і день завершення терміну придатності.)

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в темному місці, в умовах кімнатної температури (1-30 °C / 34-86 °F). Не допускайте впливу високих температур і високої вологості. Захищайте від впливу прямих сонячних променів і зберігайте подалі від джерел займання.

Вміст паковання: 1 шприц 4.5 г

MD	Медичний виріб
Rx only	Рецептурний препарат
	Гранична температура
	Захищайте від впливу сонячного проміння
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Використати до
REF	Артикул
LOT	Номер партії
	Виробник
	Одноразові канюлі
	Дата виробництва

ШОФУ ІНК.
11 Камітакамацу-чо, Фукуіне,
Хігашияма-ку, Кіото 605-0983, Японія
www.shofu.com

Виготовлено в Японії

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137

Дата перегляду інструкції: 07/2024